

Productspecificatie GlasstexPatch 880

GlasstexPatch 880 geocomposiet wordt gebruikt voor de wapening van asfaltoverlagingen bij herstel van bestaande wegen en bij aanleg van nieuwe wegen.

GlasstexPatch 880 is een glasvezelproduct wat bestaat uit een zelfklevende polymeerbitumenbaan met bundels glasvezels op een glasvlies. GlasstexPatch 880 is aan de onderzijde voorzien van een verwijderbare beschermfolie. De bovenzijde is afgestrooid met kwartzand. Door GlasstexPatch 880 wordt de versterkende werking met een hoge sterkte glasvezel gecombineerd met de afdichtende werking van de polymeerbitumenlaag.



GlasstexPatch 880			
Rolbreedte	m		1,0
Rollengte	m		15
Rollen per pallet	st		20
Dikte	mm		ca. 2,2
Gewicht	g/m ²		≥ 2.000
Gewicht afgestrooid kwartzand	g/m ²		≥ 150
Treksterkte (langs/dwars) (1)	kN/m		70/110
Maximum rek bij breuk (langs/dwars) (1)	%		≤3.0
Verwekingspunt (ring en kogelproef)	°C		ca. 100

- Eigenschap gebaseerd op testen overeenstemming met NEN EN ISO 10319:2008 (langs- en dwarsrichting).
- GlasstexPatch 880** is geproduceerd in overeenstemming met een kwaliteitsborgingsysteem overeenkomstig de eisen van NEN EN ISO 9001:2000
- Alle genoemde dimensies en waarden zijn gemiddelden tenzij anders is aangegeven.
- Alle genoemde waarden zijn productspecifiek, tenzij anders is aangegeven.

De informatie in dit document vervangt alle voorgaande productspecificaties betreffende het (de) product(en) zoals hierboven omschreven, is slechts ter indicatie en wordt door Tensar International bv, kosteloos en enkel voor algemene informatiedoeleinden verstrekt. Tensar International Limited, of elk ander bedrijf behorend tot dezelfde groep van bedrijven, behoudt zich het recht voor om productomschrijvingen, eigenschappen en specificaties op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit document maakt geen deel uit van een contract of van een beoogd contract. Tensar International Limited, of elk ander bedrijf behorend tot dezelfde groep van bedrijven, wijst elke aansprakelijkheid af, voor zover dit wettelijk is toegestaan, voor verlies of schade die, hoe dan ook ontstaan, voortvloeit uit het gebruik van en het vertrouwen op deze informatie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid, en u aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid, voor de geschiktheid van een Tensar International Limited, of elk ander bedrijf behorend tot dezelfde groep van bedrijven, product en/of ontwerp danwel voorstel voor het beschouwde gebruik en door u beoogde wijze van gebruik in verband met een bepaald project.

Tensar en TriAx zijn geregistreerde handelsmerken

Copyright © Tensar International Limited 2012

Tensar International B.V.
Helftheuvelweg 11,
5222 AV 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6241916
Fax: +31 (0)73 6240652
E-mail: info@tensar.nl
www.tensar.nl

Tensar International Limited
Cunningham Court,
Shadsworth Business Park,
Blackburn BB1 2QX,
United Kingdom
www.tensar-international.com



Q 05288
ISO 9001:2008



EMS 86463
ISO 14001:2004